

inşaatta ve tadilatlarda kullanılan betonlar

BHB PEYZAJ

"Yaratıcılığı kolaylaştırır"

TANIM

BHB peyzaj, BAŞTAŞ HAZIR BETON'un dezaktif betonlarını tanımlamaktadır.

Dezaktifleşmiş betonlar veya küçük çakıllı betonlar, özel, kamu alanındaki yayaların, araçların geçtiği ve yüzeyinde micirlerin gözüktüğü çevre düzenleme betonudur.

BHB peyzaj, hava şartları ve kimyasal etkenlere karşı dayanıklı hale getirilmiştir.



inşaatta ve tadilatlarda kullanılan betonlar

VIC PEYZAJ

"Yaratıcılığı kolaylaştırır"

ÖZELLİKLER

Kalıcı olması için özel tasarlanmış **BHB peyzaj**, kolayca kullanılmasını sağlayan çok plastik kıvamdadır. Renklendirme oksitleriyle birlikte veya renkli doğal taşlardan oluşan mıcırların çeşitliliği, dezaktif betona çok çeşitli görünümler vermektedir. Yüzey dezaktifleştiricisi dört kademede uygulanır. Dezaktifleştirici maddenin seçimi, mıcırın çapına ve istenilen yüzeye göre (çok gözüken mıcırlı veya aşınmış beton görünümlü) değişir.

AVANTAJLAR

BHB peyzajın avantajları :

- beton her tür şekle girer ve projelerinizdeki bütün geometrik zorluklara cevap verir,
- önemli dayanıklılık ve uzun süre kalıcılık,
- şekil ve renk çeşitliliğinde sınırsızlık,
- derzler arasında istenmeyen otların olmaması sebebiyle bakım kolaylığı,
- ortamı aydınlatan mineral görünümlü geniş yüzeyler,
- pütürlü yüzeyiyle kaymayı engelleyebilir.



UYGULAMA ALANLARI

BHB peyzaj her tür çevre düzenlemesine, özellikle de :

- yaya veya araç yolları,
- kaldırımlar,
- kavşak adaları,
- avlular,
- havuz çevreleri,
- yürüyüş yolları,
- giriş rampaları,
- merdivenler,
- vb. ...

uyar.



UYGULAMA

Seviye ayarlaması derz bölmeleriyle sağlanmalıdır. Taş, tuğla, ahşap, döşeme taşı, kaldırım taşı vb. gibi başka malzemelerin kullanımı estetik açıdan dezaktifleştirilmiş betonu daha iyi ortaya çıkarır.

Betonun ulaştırılması doğrudan dökümle :

- mikserden,
- vinçle,
- pompayla (sipariş üzerine özel formül),
- teleskopik veya bantlı transmikser ile yapılabilir.

Yerleştirme ve seviyeleme, kuralına uygun yapılmalıdır (taze betonun üstünde fazla yürümeyiniz). Parlaklaştırma tercihen metalik parlaklaştırıcıyla yapılır. Uygulama sonunda, taze betonun üstüne dezaktifleştirici madde püskürtülür (iyi kalite püskürteç ve boru).

Betonun yıkanması yüksek basınçlı (minimum basınç 150 bar) bir temizleyiciyle yapılmalıdır.

Hava şartlarına göre dökmeyle yıkama arasındaki süre 12 – 48 saat arası değişebilir. Dolayısıyla, örnek bir döküm yapılarak betonun olgunluğu teyit edilip yıkanmasına başlanabilir.

Yüksek basınçlı yıkamadan sonra, temiz suyla durulama tavsiye edilir.

İleriki haftalarda karbonatlanmadan dolayı beyazlıklar görülebilir. Bu beyazlıklar kimyasal ürünlerle hemen yok edilebilir ya da birkaç ay içinde kendiliğinden kaybolurlar.

BHB peyzajın uygulamasını profesyonel firmalara bırakmak tavsiye edilir.

BHB peyzajın türleri :



Abanoz



Pembe kerpiç



Saman



Kıvrık



Sinekli



Savua taşı



Dalmaçyalı



Saman kerpiç



Sinekli



Sinekli