

BAŞTAŞ HAZIR BETON öneri broşürleri

NORMAL KOŞULLARDA HAZIR BETON DÖKÜMÜ

Bu broşür, inşaat betonunuzun en iyi şartlarda dökülebilmesi için hazırlanmıştır. Basit ama önemli bazı püf noktaları ile az bilinen teknik kavramları içermektedir.

HAZIR BETON NEDİR?

Hazır beton; çimento, agrega, su, kimyasal katkılar ve havanın bileşimidir. Bileşenlerinin çeşitliliği (kütlesel hacimleri, tanelerinin ölçüleri, fiziki ve kimyasal özellikleri) hazır betonu hassas bir ürün yapar. Bu sebeple, **BAŞTAŞ HAZIR BETON** temsilcinizle temasa geçip daha fazla bilgi almaktan çekinmeyiniz.

ŞANTİYENİN HAZIRLANMASI

- Şantiyenin çevresini mümkün olduğunca temizleyiniz. Böylece, transmikserler ve pompalar döküm alanına olabildiğince yaklaşsınlar.
- Transmikserin döküm alanına rahatlıkla yanaşabileceğinden emin olunuz: geçitler, zeminin düzgünlüğü, zeminin taşıma gücü, havai hatlar vb....
- Hazır betonunuzun siparişini vermeden, şantiyenin beton dökümüne hazır olup olmadığını teyit ediniz.
- Sipariş edilen hazır beton sınıfından emin olunuz.
- Sipariş miktarını (m3) doğru belirleyiniz.

SİPARİŞ

- Siparişinizi mümkün olduğu kadar erken ve **BAŞTAŞ HAZIR BETON** sevkiyat bölümü ile temas kurarak veriniz.
- **Döküm için gereken araçları** (bantlı mikser, beton pompası) sipariş sırasında belirtiniz.
- Mümkün olduğunca fazla bilgi veriniz:
 - istenilen **hazır beton sınıfı** : kıvam sınıfı, granülometrisi, hazır betonun döküleceği çevre etki sınıfı ...,
 - **teslim yeri** hakkında yeterli bilgi (şantiye adresi, telefonu, yetkilisi ve fatura bilgileri),
 - **teslim saati** ve **döküm hızı**,
 - **miktar**.





UYGULAMA

- Hazır betonu yerleştirmek için gereken personeli bulundurunuz.
- Şantiyede hazır betona kesinlikle su katmayınız (istenilen kıvamı elde etmek için hazır betona katkı katılması önerilir).
- Aşırı sıcaklarda ve aşırı soğuklarda taze betonun zarar görmemesi için gerekli önlemleri alınız.
- Yatay (tesviye, zemin, teras,vb...) betonlamalarda yüzeyi sulayınız.
- Kendiliğinden yerleşen-seviyelenen beton haricinde, hazır betonu vibratörle sıkıştırınız (hazır betonun vibrasyonu broşürüne bakınız!)
- Uygun ekipmanla hazır beton dökümünü gerçekleştiriniz. (taze hazır beton için alınması gereken önlemler broşürüne bakınız!)
- Priz geciktiricisi kullanılan durumlar haricinde, hazır beton dökümünü, transmiksirin şantiyeye ulaştığı saatten itibaren maksimum bir saat içinde gerçekleştiriniz.

HAZIR BETONUN KÜRÜ

- Hazır betonu tazeyken koruyunuz: bunun için, hızlı su kaybı riskini ve yüzeysel çatlamları engellemek (özellikle sıcak hava koşullarında) için sulamak veya kür için özel bir ürün kullanmak zorunludur.
- Ortamın sıcaklığına göre kürü 3 – 7 gün arası devam ettiriniz.

Bu broşür, bir takım gerekli tavsiyeleri içermektedir. Daha iyi sonuçlar için **BAŞTAŞ HAZIR BETON**'un teknik personeli ile temas kurunuz.



Bu bilgiler tamamen öneri mahiyetindedir. Geniş açıklama için teknik danışmanlarımıza başvurunuz.

